



## TL-204E 低密度聚乙烯蜡乳液

### 【应用领域】

- ★ 水性胶黏剂
- ★ 纺织物平滑剂、柔软剂及耐水整理
- ★ 纸制品润滑剂、剥离剂、黏合剂、施胶剂
- ★ 消光粉表面有机改性、农业等其它领域

### 【技术指标】

外观	淡色半透明乳液	熔点 (°C)	108-110
固含量	35±1%	PH 值	7.0-9.0
乳化体系	非, 阴离子	平均粒径 (μm)	≤0.1

### 【性能特点】

针对乳化体系进行了优化, 在水性胶黏剂乳液体系中稳定性好, 性能价格比高。

### 【用途】

1. 可应用于水性封口胶, 提高耐温性和溢出可揩擦性, 与 VAE 乳液、松香乳液和增粘树脂体系并用复配稳定性好, 特别适应于包装覆膜 (BOPP 膜、PE 膜等) 及水性上光后的纸面接边封口胶。推荐加入量在 10%~50%。
2. 纺织品柔软剂、平滑剂, 增加织物的耐磨、耐撕裂性, 增加缝纫时的润滑性, 增加织物手感的柔软性, 并可在印花浆料中应用。
3. 纸品涂布润滑剂、剥离剂、黏合剂、施胶剂。
4. 水基脱模剂, 可用于金属压铸等领域。
5. 消光粉表面有机改性剂、农业等其它领域。

### 【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置, 注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开, 建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性, 请于使用前摇匀。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性, 尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用, 不具任何保证性质。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持, 致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址: 山东省龙口市黄城遇家工业园

电话: 0535-8529786

传真: 0535-843088

技术支持: 13963836616

网址: <http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库: 东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库: 江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号